

**ТИП КРАСКИ  
ПРИМЕНЕНИЕ**

Водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для внутренних стен и потолка. Краска легко наносится, образуя ровную полуматовую поверхность, которую легко содержать в чистоте.

Работа с краской BIORA 20, насколько возможно безопасна, так, как она совершенно не содержит растворителя, и при окраске из нее испаряется только вода.

BIORA 20 особенно хорошо подходит для покраски стен и потолков на кухне, в прихожих, на лестницах, а также в детских и классных помещениях.

Краской BIORA 20 можно окрашивать бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, а также поверхности из строительных материалов.

Изделие относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 39 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (кат. A/a): 30 г/л 2010. VOC изделия: макс. 30 г/л

**Практическая укрывистость**

Ранее окрашенная поверхность	10 - 12 м <sup>2</sup> /л
Зашпатлеванная поверхность и древесно-волоконная плита	8 - 10 м <sup>2</sup> /л
Бетонная и оштукатуренная поверхность	4 - 8 м <sup>2</sup> /л

**Плотность** прим. 1,3 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- от пыли через ½ часа

- нанесение следующего слоя через 2 часа

**Разбавитель, очистка инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

**Глянец**

Полуматовая

**Цвета**

Имеется два базы, которым колерованием можно придать все цвета по карте цветов для внутренних поверхностей.

**Стойкость к мытью и истиранию**

Износостойкость окрашенной поверхности хорошая. Окрашенная поверхность устойчива к мытью.

Сопротивление влажному истиранию соответствует 1 классу согласно EN 13300 (ISO 11998).

Выдерживает более 5000 проходов щеткой, SFS 3755.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENSA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой краской, старую краску удалить полностью.  
Выравненные распылителем неводостойкие поверхности потолка рекомендуется загрунтовать грунтовкой на растворителе, например, адгезионной грунтовочной краской FUTURA 3.  
Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

**Грунтовка**

Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные и кирпичные поверхности, древесно-стружечные плиты, гипсовые плиты и древесно-волоконные плиты загрунтовать краской для грунта и потолка BIORA 3.  
Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской FUTURA 3.

**Нанесение**

Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
При необходимости краску разбавить водой.  
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.  
Подходящее сопло безвоздушного распылителя составляет 0,017 - 0,021".

**Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.tekno.com](http://www.tekno.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---