

Лак AS.1000

Описание продукции

Описание Прозрачный акриловый лак с хорошей заполняющей способностью, высокой прочностью, отличной эластичностью и химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Слабое пожелтение со временем, делают этот лак подходящим для покрытия древесины обесцвеченной аммиаком или перекисью водорода, Необходимо принимать во внимание, что древесина или шпон могут изменять свой цвет под воздействием УФ лучей, независимо от того каким лаком будут отделаны.
Лак может применяться для отделки поверхностей с повышенным износом, например столешницы, ступени лестниц.

Цвет прозрачный

Степень блеска 10, 25, 50%

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 30%

Удельная плотность $0,95 \pm 0,05$ г/мл

Поставочная вязкость 50-55 KU по Кребсу $\pm 5\%$

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей лака **AS.1000**

состава 10 вес. частей отвердителя **АН.101** или **АН.15** 15%

20-40% растворителя **D1010**

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель **D1015**

Способ нанесения распыление

Расход 100-130 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 8-12 часов

Сушка/отверждение от пыли 20 мин. при 20–23°C

на ощупь 25 мин. при 20–23°C

штабелирование 12-24 часов при 20–23°C

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.