

Лак AS.1505.00

Описание продукции

Описание	Прозрачный, не желтеющий, полируемый полиакриловый лак с высоким сухим остатком, хорошей эластичностью, хорошей химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Лак характеризуется высокой скоростью сушки. Лак не «кипит» при нанесении до 180 гр./м²
Цвет	прозрачный
Степень блеска	95-98%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	прозрачная жидкость
Сухой остаток	50%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,99±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	50-60 КУ по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес.частей лака AS.1505.00 100 вес. частей отвердителя AH.1505 30% растворителя D1015
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.7 мм.
Замедлитель	D1074
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	8 часов
Сушка/отверждение	от пыли 40-45 мин. при 20–23°C на ощупь 1.5-2 часа при 20–23°C штабелирование 48 часов при 20–23°C полировка 36-48 часов при 20 – 23°C Покрытие достигает максимальной твёрдости через неделю после нанесения

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: t°=18–25°C и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by