

Грунтовочный лак DL.10

Описание продукции

Описание	Изолирующий, полиуретановый грунтовочный лак обладает высокой проникающей способностью и химической стойкостью. Лак предназначен для изоляции смолы, масла и влаги в древесине, МДФ, с последующим нанесением полиуретановых, полиэфирных грунтов и лаков.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	12%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,91±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	30-40 сек. ± 15% F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей лака DL.10 100 вес. частей отвердителя PH.63 без растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	100-120 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2, нанесение следующего слоя ЛКМ через 5-6 часов
Жизнеспособность смеси	2 часа
Сушка/отверждение	от пыли 10-15 мин. на ощупь 40-50 мин. штабелирование 4-6 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by