

Лак DS.10.xx

Описание продукции

Описание	Матовый полиуретановый самогрунтующийся лак, серии Dexopol , предназначен для окраски деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Лак обладает высокой адгезией, эластичностью, свето- и влагостойкостью. Лак может использоваться самостоятельно поверх цветных пропиток или колероваться пигментными пастами для получения красок тёмных цветов. Для пористых поверхностей рекомендуется применение прозрачного изолирующего грунта DL.10
Цвет	прозрачный
Степень блеска	10%, 35%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	43%
Температура хранения	
Удельная плотность	$1,0 \pm 0,05$ г/мл
Поставочная вязкость	77-80 KU по Кребсу $\pm 5\%$

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей лака DS.10 25 вес. частей отвердителя PH.23 или PH.91 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	120-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	2-3, нанесение следующего слоя через 2-3 часа
Жизнеспособность смеси	
Сушка/отверждение	от пыли 20 мин. на ощупь 45-50 мин. шлифовка штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.