

**Грунтовочная краска
РА.10.1500**

Описание продукции

Описание Полиуретановая, тиксотропная грунтовочная краска с высокой заполняющей способностью, хорошей эластичностью, отличной химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией. При окраске МДФ, важным свойством грунтовочной краски является стойкость к усадке и высокая скорость высыхания для нанесения следующего слоя. Использование отвердителя РН.68 позволяет увеличить эластичность покрытия и снизить вероятность растрескивания при нанесении избыточного количества грунтовки, а также получить хорошую адгезию к ППУ. Отвердитель РН.33 ускоряет высыхание покрытия и улучшает шлифуемость.

Цвет белый

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 73-75%

Удельная плотность 1,46±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 125-130 КУ по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей краски РА.10

состава 33 вес. частей отвердителя РН.30, РН.33, РН.68
5-10% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.2 мм.

Замедлитель D1015

Способ нанесения распыление

Расход 150-180 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение	от пыли	20 мин.
	на ощупь	50-60 мин.
	шлифовка	4-5 часов
	штабелирование	6-8 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180, грунт зерно 240-320