

Грунтовочная краска РА.20

Описание продукции

Описание Полиуретановая грунтовочная краска с высокой заполняющей способностью, хорошей эластичностью, отличной химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией. Грунтовочная краска характеризуется высокой скоростью сушки и лёгкостью шлифовки. **РА.20.9000** – черная версия. Использование отвердителя РН.68 позволяет увеличить эластичность покрытия и снизить вероятность растрескивания при нанесении избыточного количества грунтовки, а также получить хорошую адгезию к ППУ. Отвердитель РН.33 ускоряет высыхание покрытия и улучшает шлифуемость.

Цвет Белый РА.20.1100 и РА.20.9000 черный

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние белая жидкость

Сухой остаток 77%

Удельная плотность 1,6±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 130-135 KU по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей краски **РА.20**

состава 33 вес. частей отвердителя **РН.30, РН.33, РН.68**

5-10% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.2 мм.

Замедлитель **D1015**

Способ нанесения распыление

Расход 150-180 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение от пыли 20 мин.

на ощупь 50-60 мин.

шлифовка 4-5 часов

штабелирование 6-8 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180, грунт зерно 240-320