

Грунтовочный лак PD.40

Описание продукции

Описание Прозрачный полиуретановый заполняющий грунтовочный лак с хорошей эластичностью и химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией и высокой скоростью сушки.
Не рекомендуется применять на темных породах древесины.
Лак рекомендуется применять в качестве изолянта для окраски МДФ.

Цвет прозрачный

Степень блеска

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость
Сухой остаток 57-59%
Температура хранения
Удельная плотность 1.12-1.14±0,05 г/мл
Поставочная вязкость 100 KU по Кребсу ± 5%

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава 100 вес. частей лака **PD.40**
33 вес. части отвердителя **PH.33**
10-20% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.8-2.0 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 120-180 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2-3 часа

Сушка/отверждение	от пыли	20 мин.
	на ощупь	45-50 мин.
	шлифовка	4-6 часов
	штабелирование	24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by