



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

18.03.2022

AKVATOR

матовая краска для деревянных фасадов и других деревянных поверхностей

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Акриловая водно-дисперсионная краска для поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Образует матовое с шелковистым блеском покрытие. Благодаря высокой эластичности плёнки предотвращает растрескивание и отслаивание покрытия под воздействием различных атмосферных факторов. Обеспечивает длительный срок службы. Содержит фунгициды для долговременной защиты древесины (8 -10 лет) от плесени, водорослей и др.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для окраски деревянных фасадов зданий и других деревянных поверхностей, эксплуатирующийся в атмосферных условиях. Пригодна для отделки как новой, ранее не окрашенной древесины, так и для ремонтной окраски древесины, ранее окрашенной алкидными, полупрозрачными красками TEKSTURDEKOR или TEKSTURDEKORS AKVASATIN, а также маслами для деревянных поверхностей TERRACEOIL, TERRACE OIL AKVA или пропитывающим средством TEKSTURDEKOR BASE. Допускается наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными эмалями. При этом необходимо предварительное проведение опытной окраски небольшого участка поверхности с последующей проверкой межслойной адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

53 ± 3% в зависимости от основы / цвета.

Летучие органические вещества (VOC)

Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Содержание ЛОВ в продукте < 30 г/л.

Практический расход

Строганная древесина	8 - 11 м ² /л
Пиленная и/или грубая древесина	6 - 11 м ² /л
Ранее окрашенная алкидной краской поверхнос	10 - 12 м ² /л

Плотность

База А: 1,25 ± 0,05 г/мл
База С: 1,21 ± 0,05 г/мл

**Время высыхания, при +23°C
и относительной влажности 50%**

- до степени 3 (на отлип)	1 час
- нанесение следующего слоя	1 час

**Разбавитель, очистка
инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Степень блеска

Матовая с шелковистым блеском

Основа / цвет	База А (белая) и База С (полупрозрачная), которым можно придать любые оттенки по карте цветов для наружных поверхностей при помощи машинной колеровки.
Упаковка	0,9 л; 3,6 л; 9 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений. Перед окраской старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором AKVASEPT. Влажность древесины не должна превышать 16 %.
Грунтовка	Ранее не окрашенные деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать пропиткой для деревянных конструкций WOOD PROTECT соответствующего цвета (доступна пропитка коричневого и зелёного цвета).
Нанесение / окраска	Краску тщательно перемешать перед нанесением. При необходимости разбавить водой до 25% по объему. Наносится в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Подходящее сопло безвоздушного краскопульта составляет 0,017 - 0,021".
Срок хранения	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Защищать от мороза.
Охрана труда и окружающей среды	При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности: - Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении; - Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки). Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.
