



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 10.10.2021		MOVILAT 4 глубоко-матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков
ТИП ИЗДЕЛИЯ	Быстросохнущая, легко наносимая водно-дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии. Образует матовое покрытие. Обладает устойчивостью к мытью.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и регипсовых поверхностей стен и потолков внутри помещений со средней эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные и др. помещения), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Массовая доля нелетучих веществ	63 ± 3%	
Летучие органические вещества (VOC)	Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. А/а): 30 г/л (2010). Содержание ЛОВ в продукте < 30 г/л.	
Практический расход	Ранее окрашенная поверхность 10 - 12 м²/л Зашпатлеванная поверхность и древесно-воло 8 - 10 м²/л нистая плита Бетонная и оштукатуренная поверхность 8 - 10 м²/л	
Плотность	1,56 ± 0,05 г/мл	
Время высыхания, при +23°C и относительной влажности 50%		
- до степени 3 (на отлип)	1 час	
- нанесение следующего слоя	1 час	
Разбавитель, очистка инструментов	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.	
Степень блеска	Глубоко-матовая	
Цвет	База А (белая), которой можно придать светлые оттенки по карте цветов для внутренних поверхностей при помощи машинной колеровки.	
Упаковка	0,9 л; 3,6 л; 9 л	
Стойкость к мытью и истиранию	Окрашенная поверхность устойчива к мытью. Соответствует 3 классу (ISO 11998).	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором AKVASEPT.

Грунтовка

Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочными средствами FORAKRIL BASE, AKROPRIM, грунтом MOVILAT BASE или самой краской MOVILAT 4, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

Нанесение / окраска

Краску тщательно перемешать перед нанесением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, краскопультом или кистью в 1 - 2 слоя. Подходящее сопло безвоздушного краскопульта составляет 0,017 - 0,021".

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Хранение

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Защищать от мороза.

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств. Чистку можно производить тряпкой или губкой, смоченной в чистой воде или слабощелочном моющем средстве. После чистки с применением моющих средств, поверхность следует протереть губкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть её насухо. Возможно небольшое изменение блеска покрытия.

Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.
