



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
04.03.2023

OLEUR

масло для деревянных полов

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Масло на алкидной основе для деревянных полов и паркета. OLEUR впитывается в поверхность, сохраняя естественный вид древесины. Предохраняет поверхность от загрязнений, воздействия воды и повышает устойчивость к абразивному износу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для обработки деревянных полов (в т. ч. паркета), эксплуатируемых внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

69 ± 2%

Летучие органические вещества (VOC)

Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).

Практический расход

Древесина твердых пород (дуб, ясень) 16 - 20 м²/л
Хвойная древесина (ель, сосна) 12 - 15 м²/л

Плотность

0,95 ± 0,025 г/мл.

Время высыхания, при +23°C и относительной влажности 50%

- межслойная выдержка
- эксплуатация

16 – 20 часов
Через 3 дня при нормальных условиях

Разбавитель, очистка инструментов

VAITSOL, уайт-спирит

Степень блеска

Не определяется

Основа / цвет

База ЕС (бесцветная). Колеруется.

Упаковка

0,9 л; 2,7 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Пропитываемая деревянная поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли. Новые деревянные поверхности необходимо отшлифовать. В случае многостадийной шлифовки первую стадию шлифовки следует проводить наждачной бумагой с индексом зернистости 80. Финишную шлифовку следует проводить наждачной бумагой с индексом зернистости 120.

Нанесение / окраска

Масло обильно наносится на поверхность кистью, валиком или лакировочным шпателем. После нанесения дать маслу впитаться в течение 20 - 25 минут. В течение данного промежутка времени необходимо следить за впитыванием масла. На участки с полностью впитавшимся маслом нанести дополнительное количество продукта, либо перераспределить его с участков, на которых образовался излишек. В том случае, если масло полностью впиталось, повторить промасливание до полного насыщения поверхности древесины. Не позднее чем через 20-30 минут после промасливания втереть масло в поверхность с помощью мягкой материи или обработать шлифовальной машиной, оснащенной мягким полировальным диском, равномерно распределяя не впитавшееся масло. Затем удалить излишки не впитавшегося масла тряпкой. Через 2 - 3 часа поверхность окончательно полируется вручную мягкой тканью либо шлифовальной машиной, оснащенной мягким полировальным диском. При обнаружении не впитавшегося продукта его опять-таки следует удалить тряпкой, во избежание образования участков с глянцевой пленкой, которую после высыхания масла будет сложно удалить. Промасленные полы можно начинать эксплуатировать через 3 дня после завершения полного цикла промасливания и шлифования (укладку ковров и установку мебели можно производить не ранее, чем через 1 неделю). В зависимости от условий эксплуатации полов процедуру промасливания следует повторять с интервалом от 6 месяцев до 2-х лет. Оставшаяся после работы промасленная ветошь (тряпки) склонна к самовозгоранию! Поэтому ее следует смочить водой и уничтожить!

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 10%. Во время нанесения и высыхания масла температура воздуха, окрашиваемой поверхности и масла должна быть в пределах от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха ниже 65%.

Срок хранения

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5°C до +40°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не боится мороза.

Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.