



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
05.03.2023

SAUNALAK

полуглянцевый водно-дисперсионный акриловый лак

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Быстросохнущий водно-дисперсионный акриловый лак. Стойкий к мытью и износу. Предохраняет деревянные поверхности от воздействия влаги и загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для лакировки деревянных стен и потолков в бане и сауне. Не допускается применять для покрытия полов и скамеек. Также допускается применять для лакирования минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), не подвергающихся интенсивному механическому воздействию и эксплуатирующихся внутри помещений (например, стен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

25 ± 3%

Летучие органические вещества (VOC)

Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. А/е): 130 г/л (2010).
Содержание ЛОВ в продукте < 55 г/л.

Практический расход

10 - 15 м²/л

Плотность

1,02 ± 0,05 г/мл

Время высыхания, при +23°C
и относительной влажности 50%

- до степени 3 (на отлип)

1 час

- нанесение следующего слоя

2 часа

Разбавитель, очистка
инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Степень блеска

В один слой не определяется. После 2 слоев полуглянцевый.

Основа / цвет

База ЕС (бесцветный). Колеруется.

Упаковка

0,9 л; 2,7 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед лакированием с поверхности необходимо удалить пыль и другие загрязнения.

Нанесение / лакировка

Лак тщательно перемешать перед нанесением. Лак готов к применению и разбавления не требует. Наносить кистью в 1 - 2 слоя. При использовании колерованного лака следует учитывать то, что окончательный внешний вид покрытия (оттенок и прозрачность пленки) зависит от расхода лака, оттенка и породы древесины, а также метода нанесения. Поэтому перед началом работ рекомендуется произвести пробную окраску небольшого экспериментального участка. В парилке наносить в один слой, дать высохнуть 2 часа. Довести температуру воздуха в парилке до +50-60°C. Дать остыть естественным путем. Пользоваться парилкой на следующий день, предварительно проветрив помещение.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Срок хранения

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Защищать от мороза.

Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки). Держать в месте, не доступном для детей. Избегать вдыхания паров / распылителей жидкости.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.
