



## КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

05.03.2023

### TEKSTURDEKORS AKVASATIN

водно-дисперсионный защитный состав для деревянных поверхностей

#### ТИП ИЗДЕЛИЯ

Полупрозрачная водно-дисперсионная краска на масляной основе, которая впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги и УФ-излучения солнца.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Краска образует тонкую полупрозрачную (не вуалирующую структуру древесины) гидрофобную пленку. Не применять для обработки внутренних поверхностей теплиц. Краска пригодна для отделки как новой, ранее не окрашенной древесины, сохранившей впитывающую способность, так и для ремонтной окраски по древесине, ранее окрашенной алкидными полупрозрачными красками TEKSTURDEKOR или TEKSTURDEKORS AKVASATIN, а также маслами для деревянных поверхностей TERRACEOIL, TERRACE OIL AKVA или пропитывающим средством TEKSTURDEKOR BASE.

ПРИМЕЧАНИЕ: TEKSTURDEKORS AKVASATIN непригоден для ремонтной окраски по ранее окрашенным поверхностям, необходимо восстанавливать впитывающую способность древесины.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ	30 ± 10%
Летучие органические вещества (VOC)	Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. А/е): 130 г/л (2010). Содержание ЛОВ в продукте < 55 г/л.
Практический расход	Струганая древесина 9 - 11 м <sup>2</sup> /л Пиленная и/или грубая древесина 4 - 7 м <sup>2</sup> /л
Плотность	1,02 ± 0,03 г/мл.
Время высыхания, при +23°C и относительной влажности 50%	
- до степени 3 (на отлип)	14 часов
- нанесение следующего слоя	Не ранее чем через 18 - 24 часа при нормальных условиях
Разбавитель, очистка инструментов	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.
Степень блеска	Не определяется

<b>Основа / цвет</b>	База ЕС (бесцветная). Колеруется. Использование не колерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей не допускается. Готовые цвета: коричневый (палисандр), жёлто-коричневый (калужница), красно-коричневый (рябина), светло-коричневый (орегон), тёмно-коричневый (орех), зелёный (хвоя), серый, тёмно-серый, чёрный и белый.
<b>Упаковка</b>	0,9 л; 2,7 л; 9,9 л

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Нанесение / окраска</b>	Перед применением TEKSTURDEKORS AKVASTIN тщательно перемешивают и наносят кистью на чистую сухую деревянную поверхность в 1 - 2 слоя, тщательно растушевывая вдоль направления волокон древесины. С особой тщательностью необходимо обработать торцы досок.
<b>Условия нанесения</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Срок хранения</b>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5°C до +40°C. Защищать от мороза.
<b>Охрана труда и окружающей среды</b>	При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности: - Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении; - Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки). Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.

---