



Морилки LAM4xx

Описание продукции

Описание Серия LAM400 состоит из широкого спектра концентрированных универсальных растворов комплексных красителей на основе оксида металлов. Разбавлять морилки LAM400 можно до 1:10 водой или растворителями, такими как ацетон, все виды спиртов, нитрорастворители и гликоли. Все цвета серии LAM400 совместимы и смешиваются между собой во всех пропорциях, что позволяет получать бесконечное количество оттенков. Благодаря особому проникновению красителей в древесину можно получить отличную однородность цвета, высокую прозрачность и насыщенность.

Цвет LAC400 – белый, LAM401-лимонно-жёлтый, LAM403-жёлтый, LAM404-оранжевый, LAM406-красный, LAM407-бордовый, LAM408-синий, LAM405-зелёный, LAM402-чёрный, LAM444-тик, LAM424-черешня, LAM410-красно-коричневый, LAM411-темно-коричневый, LAM439-светлый орех, LAM451-дуб, LAM459-орех, LAM460-венге, LAM422-красное дерево, LAM458-палисандр

Комплектность однокомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние цветная жидкость

Сухой остаток %

Удельная плотность LAC400 – 1.14 г/мл, LAM405 – 0.93 г/мл,
LAM401/402/403/ – 0.94 г/мл, LAM424/459 – 0.95 г/мл,
LAM404/407/408/444/410/411/439/451/422/458 – 0.96 г/мл,
LAM406/460 – 0.97 г/мл.

Поставочная вязкость 25 сек. $\pm$ 15% F.C.2

Технологические параметры

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.3-1.5 мм.

Способ нанесения распыление

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by