



Грунтовочный лак LBE193

Описание продукции

Описание	Прозрачный акриловый грунтовочный лак с отличной заполняющей способностью, высокой прочностью, хорошей эластичностью, химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Отсутствие пожелтения со временем, делают этот лак подходящим для покрытия древесины обесцвеченной аммиаком или перекисью водорода. Рекомендуется для применения в системах окраски «отбелённый дуб» и т.п.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	28%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,94±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	40-45сек. ± 15% DIN 4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LBE193 10 вес. частей отвердителя LCB057 или LCB047 20% 20-40% растворителя D1010, AT100
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	D1015, D1074
Способ нанесения	распыление
Расход	110-130 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	➤ 6 часов
Сушка/отверждение	от пыли 20-30 мин. на ощупь 40-50 мин. шлифовка 6 часов штабелирование 12-24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by