



## Грунтовочный лак LBP541

### Описание продукции

**Описание** Полиуретановый двухкомпонентный грунт, применяемый в качестве изолянта для МДФ, обладающий высокой скоростью сушки, исключительной химической стойкостью и высокой укрывистостью. Этот продукт специально предназначен для грунтования плит МДФ, чтобы исключить просадку последующих слоев грунта и краски, что особенно важно при высокоглянцевой отделке.

**Цвет** прозрачный

**Комплектность** двухкомпонентный

### Область применения

грунтование мебельных деталей из МДФ, древесины

### Технические данные

**Физическое состояние** серая вязкая жидкость

**Сухой остаток** 63±2%

**Температура хранения**

**Удельная плотность** 1.23±0.05 г/мл

**Поставочная вязкость** 43-45 сек, DIN 8

### Технологические параметры

|                                   |             |                                |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Рецептура рабочего состава</b> | 100 вес. ч. | грунт <b>LBP541</b>            |
|                                   | 50 вес. ч.  | отвердитель <b>LCB185(50%)</b> |
|                                   | 15-30 %     | разбавитель                    |

**Замедлитель**

**Способ нанесения** распыление 2,5 – 3,0 атм., размер форсунки 1,7 – 2,0 мм.

**Расход** 150-180 гр\м.кв.

**Кол-во слоев** 1-3, интервал между слоями 60-120 минут, без шлифовки

**Жизнеспособность смеси** 2-2.5 часа при 20°C

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>Сушка/отверждение</b> | от пыли          | 15-20 мин.  |
|                          | на ощупь         | 30-40 мин.  |
|                          | шлифовка         | 3-6 часов   |
|                          | полное высыхание | 10-12 часов |

### Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240

Эта информация приводится в расчете на оптимальные рабочие условия и служит лишь руководством к действию для клиентов, учитывая широкий диапазон способов нанесения и разнообразия рабочих условий.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by

