



Грунтовочная краска LBP579

Описание продукции

Описание Полиуретановая грунтовочная краска с высокой заполняющей способностью, хорошей эластичностью, отличной химической стойкостью, хорошей вертикальной адгезией и отличной пригодностью для нанесения повторного покрытия как механическим, так и ручным методом. При окраске МДФ важным свойством грунтовочной краски является стойкость к усадке и высокая скорость высыхания для нанесения следующего слоя.

Цвет чёрный

Комплектность двухкомпонентная

Область применения

грунтование мебельных деталей из массивной древесины, МДФ, ДСП.

Технические данные

Физическое состояние чёрная вязкая жидкость

Сухой остаток 69% ± 2%

Температура хранения

Удельная плотность 1,37±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 35 сек DIN 8

Рабочая вязкость 20-25 сек. F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. ч.	грунт LBP579
	30 вес. ч.	отвердителя LCB185, LCB178 (30%)
	10-20%	разбавитель

Замедлитель

Способ нанесения распыление 2,5-3 атм., размер дюзы 1,7-2,0 мм.

Расход 120-150 гр./м.кв.

Кол-во слоев 1-3, межслойная сушка 1-3 часа без шлифовки

Жизнеспособность смеси 2 часа при 20°C

Сушка/отверждение	от пыли	20 мин. при 20 – 23°C
	на ощупь	60 мин. при 20 – 23°C
	полное высыхание	8-10 часов при 20 – 23°C
	шлифование	6 часов при 20 – 23°C
	нанесение краски	8-12 часов при 20 – 23°C

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: t°=18–25°C и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by