



Лак LFA42x

Описание продукции

Описание	Прозрачный универсальный полиуретановый лак с отличной кроющей способностью. Покрытие обладает исключительно высокой устойчивостью к царапинам и механическому воздействию, устойчивостью к растворителям. Рекомендуется для нанесения на столешницы и поверхности с сильным износом. Поверхность готова к эксплуатации через 3-7 дней.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	LFA423- 30%, LFA425- 10%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная желтоватая жидкость
Сухой остаток	51%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,01±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	60сек. F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LFA42x 50 вес. частей отвердителя LCB185, LCB062, LCB195 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	➤ 3 часов
Сушка/отверждение	от пыли 15-20 мин. на ощупь 30-40 мин. шлифовка штабелирование 24 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by