



Лак LFA48x

Описание продукции

Описание	Прозрачный универсальный полиуретановый лак с отличной кроющей способностью. Покрытие обладает высокой светостойкостью, гладкостью, устойчивостью к царапинам и воздействию растворителей.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	LFA480- 75%, LFA481- 60÷65%, LFA482- 40÷45%, LFA483- 30%, LFA484- 15÷20%, LFA485- 10%, LFA486- 5÷7%, LFA487- 3%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная желтоватая жидкость
Сухой остаток	42-43%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,96±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	60-65сек. ± 15% F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LFA48x 50 вес. частей отвердителя LCB185, LCB189, LCB195 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	➤ 4 часов
Сушка/отверждение	от пыли 20 мин. на ощупь 30 мин. шлифовка штабелирование 8-10 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50
E-mail: olegkubitski@lakikraski.by