



Лак LFE03x

Описание продукции

Описание	Прозрачный акриловый лак с высокой скоростью сушки, хорошей заполняющей способностью, хорошей прочностью, хорошей эластичностью и химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Возможно нанесение на вертикальные поверхности. Необходимо принимать во внимание то, что древесина или шпон могут изменять свой цвет под воздействием УФ лучей, независимо от того каким лаком будут отделаны.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	LFE032 – 50%, LFE033 – 30%, LFE034 – 20%, LFE036 – 10% LFE037 – 3%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	28-29%
Температура хранения	
Удельная плотность	0,93±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	50сек. ± 15% F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LFE03x 10 вес. частей отвердителя LCB057 или LCB047 20% 20-30% растворителя D1010, AT100
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	D1015, D1074
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	
Сушка/отверждение	от пыли 15-20 мин. на ощупь 25-30 мин. шлифовка штабелирование 16-24 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by