



Лак LFE42x

Описание продукции

Описание	Прозрачный акриловый лак с высокой скоростью сушки, хорошей заполняющей способностью, высокой прочностью, хорошей эластичностью и химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Лак содержит УФ-фильтр . Возможно нанесение на вертикальные поверхности. Необходимо принимать во внимание то, что древесина или шпон могут изменять свой цвет под воздействием УФ лучей.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	LFE420 - 75÷80%, LFE421- 60%, LFE422- 50%, LFE423 – 35% LFE424 – 25%, LFE425 – 15%, LFE426 – 10%, LFE427 – 5% LFE428 – 3%
Комплектность	двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	28-29,5%
Удельная плотность	0,93±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	50сек. ± 15% F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LFE42x 10 вес. частей отвердителя LCB057 или LCB047 20% 20-30% растворителя AT100, D1010
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.
Замедлитель	D1015, D1074
Способ нанесения	распыление
Расход	100-150 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2
Жизнеспособность смеси	>4 часов
Сушка/отверждение	от пыли 15-20 мин. на ощупь 25-30 мин. шлифовка штабелирование 24 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by