



Лак LGE060

Описание продукции

Описание Прозрачный, не желтеющий, полируемый акриловый лак с высоким сухим остатком, хорошей эластичностью, хорошей химической стойкостью, очень высокой светостойкостью. Лак характеризуется высокой скоростью сушки. Лак может наноситься на полиэфирные, акриловые и водорастворимые грунтовки, а также в качестве финишного покрытия непосредственно на лаки, как на основе растворителя, так и на водной основе.

Цвет прозрачный

Степень блеска 95-98%

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние прозрачная жидкость

Сухой остаток 45%

Температура хранения

Удельная плотность $0,97 \pm 0,05$ г/мл

Поставочная вязкость 30-35сек. F.C.4 при 20°C

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей LGE060

состава 50 вес. частей отвердителя LCB057

10-20% растворителя D1015, D1079

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель D1079, D1074

Способ нанесения распыление

Расход 120-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси 2 часа

Сушка/отверждение от пыли 20 мин.

на ощупь 50-60 мин.

полировка 24 часа

штабелирование 36-48 часа

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by