



Грунтовочный лак LPA126

Описание продукции

Описание	Прозрачный полиэфирный грунт с высокой кроющей способностью, прозрачностью, хорошими качествами при механическом или ручном шлифовании, высокой скоростью сушки. Эти характеристики в сочетании с вертикальной адгезией обеспечивают широкую область применения грунта на любых типах поверхностей деталей мебели.
Цвет	прозрачный
Степень блеска	
Комплектность	трёхкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние	мутная жидкость
Сухой остаток	93%
Температура хранения	
Удельная плотность	1,05±0,05 г/мл
Поставочная вязкость	110сек. ± 15% F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего состава	100 вес. частей LPA126 2 вес. частей отвердителя LKO005 2 вес. частей катализатора LKO004 20-40% растворителя
Давление распыления	2-3 атм., размер форсунки 1.8-2 мм.
Замедлитель	
Способ нанесения	распыление
Расход	150-250 гр\м.кв.
Кол-во слоев	1-2, межслойная сушка 25-35 минут
Жизнеспособность смеси	25-30 минут
Сушка/отверждение	от пыли (гель) 20-25 мин. на ощупь 80-90 мин. шлифовка штабелирование более 12 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- основа зерно 150-180
- грунт зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0=18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by