



Лак LWY25x

Описание продукции

Описание Водорастворимый лак с высоким сухим остатком, для внутреннего и наружного применения, с отличной прозрачностью, хорошей химической стойкостью и твёрдостью. Лак разработан для нанесения кистью, даже при высоких температурах.

Наносить и сушить лак необходимо при температуре выше 15°C и влажности максимум 65%.

Необходимо выждать 7-10 дней при T 20°C и влажности 60% , пока лакокрасочная плёнка полностью не высохнет, прежде чем подвергать окрашенную поверхность воздействию атмосферных нагрузок.

Цвет прозрачный

Степень блеска LWY253 – 30%. LWY250- 80%

Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка изделий из массивной древесины

Технические данные

Физическое состояние мутная жидкость

Сухой остаток 40%

Температура хранения

Удельная плотность 1.04±0,05 г/мл

Поставочная вязкость 80сек. ± 15% DIN 6

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей LWY25x

состава 5-10% воды

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 2.0-2.5 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление, кисть

Расход 100-150 гр\м.кв.

Кол-во слоев 1-2, второй слой без шлифовки, не более чем через 4 часа

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение от пыли 40 мин.

на ощупь 90 мин.

шлифовка

штабелирование более 24 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180

- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45–70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50
E-mail: olegkubitski@lakikraski.by