



## Краска LWY65x

### Описание продукции

**Описание** Водорастворимая краска с высоким сухим остатком, для внутреннего и наружного применения, с отличной укрывистостью, хорошей химической стойкостью и твёрдостью. Краска разработана для нанесения кистью, даже при высоких температурах.

Наносить и сушить краску необходимо при температуре выше 15°C и влажности максимум 65%.

Необходимо выждать 7-10 дней при T 20°C и влажности 60% , пока лакокрасочная плёнка полностью не высохнет, прежде чем подвергать окрашенную поверхность воздействию атмосферных нагрузок.

**Цвет** белый

**Степень блеска** 30%

**Комплектность** однокомпонентная

### Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

### Технические данные

**Физическое состояние** белая жидкость

**Сухой остаток** 48%

**Температура хранения** >5°C

**Удельная плотность** 1,185±0,05 г/мл

**Поставочная вязкость** 80сек. ± 15% DIN 6

### Технологические параметры

**Рецептура рабочего** 100 вес. частей LWY653

**состава** 5-10% воды

**Давление распыления** 3-3,5 атм., размер форсунки 2-2,5 мм.

**Замедлитель**

**Способ нанесения** распыление, кисть

**Расход** 100-150 гр\м.кв.

**Кол-во слоев** 1-2

### Жизнеспособность смеси

**Сушка/отверждение** от пыли 40 мин.

на ощупь 90 мин.

шлифовка

штабелирование 24-48 часов

### Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении:  $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$  и влажность 45–70%.

**ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50**  
**E-mail: [olegkubitski@lakikraski.by](mailto:olegkubitski@lakikraski.by)**