

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

SC 00254 выпуск 3

июнь 2020

V55

матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Водно-дисперсионная профессиональная краска для внутренних помещений с созданием водоотталкивающего эффекта.

ОПИСАНИЕ

Благодаря своему специфическому составу V55 MATT обеспечивает высокую плотность покрытия поверхности даже при нанесении слоя небольшой толщины. Кроме того, материал обладает антибактериальными и водоотталкивающими свойствами и является экологически чистым благодаря низкому содержанию летучих органических соединений и Классу А+ эмиссии вредных веществ в воздух внутренней среды помещений согласно стандарту ISO 16000-9. V 55 MATT соединяет в себе свойства традиционных средств для защиты от плесени с инновационными технологическими характеристиками, достигаемыми за счет применения ионов серебра, которые предотвращают размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность и дезинфекцию поверхностей и воздуха внутри помещений. Поэтому V55 MATT является идеальным средством для применения в школах, детских садах, больницах, домах престарелых, таких коммерческих учреждениях как салоны красоты и парикмахерские, и помещениях общественного назначения в целом. Кроме того, на материал получен сертификат HACCP в соответствии со стандартом UNI 11021:2002, то есть он подходит для применения во всех тех помещениях, в которых происходит обработка пищевых продуктов, благодаря высоким показателям стойкости, устойчивости к мойке и безопасности для здоровья. Специальный тест позволил сертифицировать эмаль в качестве материала, пригодного для использования в помещениях с влажностью свыше 80 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Практический расход**

Валик с высотой ворса 12 мм	до 8 м ² /л в 2 слоя
Краскопульт сопло 512	до 5-6 м ² /л в 2 слоя

Плотность

Белая	1,390 ± 0,03 г/мл
Прозрачная	1,400 ± 0,03 г/мл

**Время высыхания,
при +23°C и относительной
влажности 50%**

- до степени 3 (на отлип)	30 минут
- нанесение	4 -24 часа

следующего слоя

**Разбавитель, очистка
инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Степень блеска

Матовая 5-10%

Основа / цвет

Белая и прозрачная. Колеруется в любые оттенки.

Упаковка

1 л; 4 л; 10 л

**Стойкость к мытью
и истиранию**Окрашенная поверхность устойчива к мытью.
Соответствует 1 классу (ISO 11998).**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

стойкость к мытью	UNI 10560 EN 13300	>5000 максимальная стойкость к мокрому истиранию класс 1	UNI 10560 - EN 1330 0  WASHABILITY
антибактериальное действие	ISO 22196 JIS Z 2801	эффективное сокращение числа бактерий 99%	ISO 22196 - JIS Z 2801  ANTI BACTERIAL
стойкость к высокой влажности	EN ISO 6270-1	удовлетворяет требованиям	EN ISO 6270-1  HUMIDITY
стойкость к воздействию отдельных веществ, входящих в состав моющих средств	UNI EN ISO 2812-1	обладает стойкостью к воздействию следующих веществ: активного хлора кислотного растворителя накипи щелочного обезжиривателя	UNI EN ISO 2812-1  DISINFECTION
загрязняемость	UNI 10792	очень низкий $\delta I = 2$	UNI 10792  NODIRT
НАССР	UNI 11021	помещения где происходит контакт с пищевыми продуктами	UNI 11021  HACCP
блеск	EN ISO 2813	5 - 10 GU (единиц блеска)	
эмиссия вредных веществ в воздух внутренней среды помещений	ISO 16000	общие летучие органические соединения <1 мг/м3 класс A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ A+ A B C
вредные вещества	-	не содержит	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE 
процент выделения формальдегида, х	JIS A 1902- 3	$X < 0,005 \text{ мг/м}^2 \text{ ч F}^{****}$	FORMALDEIDE FREE 
содержание летучих органических соединений в готовом для использования продукте	Директив а 2004/42- CE	макс. 16 г/л (Предел ЕС 200 г/л) Кат. A/I	 VOC LOW
CAM Минимальные экологические критерии	-	согласно	 CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

V55 MATT может наноситься на различные поверхности, такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

Оцените плотность поверхности, удалив возможно имеющиеся старые потрескавшиеся или запыленные слои краски и все то, что может привести к их отслоению. В качестве фиксатора нанесите один слой эмали V55 MATT, уже колерованной и разведенной водой в соотношении 1:5. По прошествии 4-6 часов при температуре 20°C заделайте небольшие выемки, щели и трещины. Для обеспечения однородного влагопоглощения снова нанесите уже колерованную эмаль V55 MATT, разведенную водой в соотношении 1:5, только на заделанные участки и подождите еще 6-8 часов при температуре 20°C.

Нанесение / окраска

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

На первый слой и второй слой разбавить водой 20-30%.

Наносить валиком, краскопультом или кистью в 2 слоя. Подходящее сопло безвоздушного краскопульта 512. Между нанесением первого и второго слоев должно пройти не менее 4-6 часов при температуре 20°C.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Срок хранения

Стабильно 24 месяца в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Защищать от мороза.

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств. Чистку можно производить тряпкой или губкой, смоченной в чистой воде или слабощелочном моющем средстве. После чистки с применением моющих средств, поверхность следует протереть губкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть её насухо. Возможно небольшое изменение блеска покрытия.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества VAL-PAINT. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.
