

## VALRENNA 2

### Техническая спецификация, включающая экологические характеристики

**НАЗВАНИЕ:**

**VALRENNA 2**

**ГРУППА:**

краска на водной основе для отделки внутренних помещений, отличающаяся особой мягкостью при касании, подобной шерсти северного оленя

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

отделка оштукатуренных внутренних стен после их обычной подготовки

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:**

1085 ± 30 г/л при 25°C

**вязкость:**

== =

**расход:**

1 л на 9-11 м<sup>2</sup> при нанесении в два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

**эстетический эффект:**

матовый с эффектом шерсти северного оленя и ткани

**цвета:**

цвета по каталогу достигаются с помощью красителя COLORI'

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

**упаковка:**

1 л - 2,5 л - 5 л

**первый слой:**

1 час при 20°C

**второй слой:**

5-6 часов при 20°C

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

Valrenna 2 состоит из пигментов и особых смол, которые позволяют получить декоративные эффекты, подобные мягкой ткани с чрезвычайно изящными оттенками. Valrenna 2 можно наносить на всевозможные поверхности, такие как стены из бетона, штукатурку, гипс, гипсокартон, дерево, металл после надлежащей обработки. **Устойчивость:** после полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к обычному трению. **Мытье:** через 15 дней со дня нанесения мягкой губкой, смоченной в воде, деликатными движениями во избежание образования пятен и обесцвечивания.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

**Старые основания.** Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой. Затем нанесите грунтовку Primer 400 только на заштукатуренные участки. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите один слой цветной грунтовки Primer 400, разведенной в воде на 10-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность один слой цветной грунтовки Primer 400, разведенной в воде на 10-30 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Valrenna 2.

**Новые основания.** Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой и нанесите грунтовку Primer 400 только на заштукатуренные участки. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите один слой цветной грунтовки Primer 400, разведенной в воде на 10-30 %. Еще через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Valrenna 2.

страница 1 из 2

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м <sup>2</sup> ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-CE	макс. 12 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. A/L	

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: НАНЕСЕНИЕ:

**разведение:** разводится водой на 10-20 %.

**тип:** кистью и шпателем

**количество слоев:** 2 или больше

**коэффициент катализа:** = = =

**время жизни:** = = =

## ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

**Эффект шерсти северного оленя:** Нанесите краску Valrenna 2 кистью перекрестными короткими мазками в разных направлениях. После нанесения на поверхность площадью примерно 1 кв. м обработать крашеную поверхность кистью без краски, разглаживая Valrenna 2 мазками в разных направлениях для лучшего проявления эффекта шерсти северного оленя. Примерно через 5-6 часов при температуре 20°C нанесите второй слой Valrenna 2 вышеописанным методом.

**Температура нанесения:** выше +5°C и ниже +30°C.

**Хранение:** в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

**Стабильность:** примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Valrenna 2 является материалом, чрезвычайно чувствительным к руке мастера, следовательно, рекомендуется, чтобы работу начал и завершил один и тот же мастер во избежание разнородности эффекта и цвета. Оттенки могут варьироваться по сравнению с образцами в каталоге на 15-20 %; возможны также различия между разными партиями. Поэтому перед тем как приступать к работе, рекомендуется выполнить пробное нанесение краски на небольшой участок поверхности. Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

**Спецификация № SC 00305, выпущенная руководителем службы контроля качества:**

Выпуск № 1

Июль 2020 г.