



Лак PV00.421-422

Описание продукции

Описание Прозрачный высокоглянцевый полиуретановый лак с хорошей заполняющей способностью, эластичностью, химической стойкостью.

Цвет прозрачный
Степень блеска 98-100%
Комплектность двухкомпонентный

Область применения

отделка мебельных деталей из массивной древесины, ДСП, МДФ

Технические данные

Физическое состояние жёлтая жидкость
Сухой остаток 55%
Температура хранения
Удельная плотность $1,02 \pm 0,05$ г/мл
Поставочная вязкость 60сек. $\pm 15\%$ F.C.4

Технологические параметры

Рецептура рабочего 100 вес. частей PV00.421
состава 50 вес. частей отвердителя SP.100 или SP.190 – 100%
5-10% растворителя

Давление распыления 2-3 атм., размер форсунки 1.5-1.8 мм.

Замедлитель

Способ нанесения распыление

Расход 150-180 гр/м²

Кол-во слоев 1-2

Жизнеспособность смеси

Сушка/отверждение

от пыли	30-45 мин.
на ощупь	60-90 мин.
шлифовка	
штабелирование	24-48 часов

Примечание

Поверхность деталей должна быть тщательно обработана, отшлифована шкуркой:

- **основа** зерно 150-180
- **грунт** зерно 240-320

Рекомендуемые условия при нанесении лака в помещении: $t^0 = 18-25^{\circ}\text{C}$ и влажность 45-70%.

ООО «Мир цвета» г. Минск, ул. Планерная 3 т\ф. +375-17-388-66-50

E-mail: olegkubitski@lakikraski.by, ica@lakikraski.by